

B.P. 2529 - 38035 GRENOBLE Cedex  
FRANCE

FAX FRANCE : 04 76 51 12 32  
FAX EXPORT : 00 33 4 76 51 12 32

<http://www.minitubes.com>

**Shipment address****DAMA CONTROL INDUSTRIAL CO**

PO BOX 363  
6th St. Phase 2, Industrial Area  
KM 35 Tehran Road, Isfahan  
Isfahan  
IRAN

**Shipment  
note  
BL01554**

Delivery time  
17/04/2000

Téléphone 009832642771-3  
Transport agent  
Customer code DAM01

Reference	Designation	Batch n°	Quantity	Net weight
Order confirmation 03000350048200	AR00522 Tube OD 3 x wall 0.35 Material : inconel 600 Length 2.80 to 3	Your order 006/78501398 0/00522A/T0595	341,70 KG	
		0/00522R/T0672	392,38 KG	
		<b>Quantité totale expédiée</b>	<b>734,08 KG</b>	

SOLDE

CERTIFICATS MATIERE

CAISSE N°4 3.30m30X30 22749m NET. 568 KG 980 BRUT. 615 KG

CAISSE N°5 3.30m20X20 6601m NET. 165 KG 100 BRUT. 195 KG

Total gross weight

**810,000 Kg**

Total number of boxes

**2**

تلفن: ۰۲۱) ۲۶۸۲۱۱۲۱ و ۰۲۱) ۲۶۹۷۳۳

کد پستی: ۳۷۵۳۱۴۵۱۱۴

تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار شهید قاسم صفوی خیابان فرمان، پلاک ۲۷

درخواست کنند: بهنام بابایی

آدرس شرکت: تهران، شهر جدید پرد، چهارراه خورشید، جنب استخر دالین، فروشگاه مارال ستر

نام نمونه: INCONEL 600

شرایط محیطی: ۲۵C دما، ۷۴٪ رطوبت، نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است

وزارش نتایج آزمون	
شماره پیگیری	۲۴۵۹-۱
تاریخ ارائه گزارش	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
شماره ویرایش	.
بهرت	
تاریخ دریافت نمونه	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
تاریخ تأیید انجام	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
شماره نامه مشتری	
تاریخ نامه مشتری	

### اندازه گیری ابعادی :

استاندارد مرجع آزمون: درخواست مشتری

اندازه	موقعیت
mm	
3.03	قطر خارجی
0.368~0.462	t

ANALYTICAL

ANALYTICAL

ANALYTICAL

Accreditation Certificate

No.AAC.A.00223

ازمایشگاه همکار

آژاره استاندارد استان تهران

کوچک پلاک ۲۱۵ ملاحتی شماره ۷/۳۰۴/۸

تلفن: ۰۲۱

شرکت فولاد مبارکه

شرکت سایکو

شرکت سازه گستر سایا

شرکت نفت و گاز پارس

مدیر فنی آزمایشگاه های فلزی

ستار نصیری



www.razi-foundation.com

- گزارش های این نیک بون حرف برجسته و مولوکرم نقد اعتبار است
- باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد
- کلیه گزارش ها توسط خط پایانی بسته شده است
- نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است
- پذیر خواهد بود
- این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد
- تکثیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود

به نام خداوند بخشنده مهربان

## بنیاد علوم کاربردی رازی



Website: [www.razi-foundation.com](http://www.razi-foundation.com)  
Email: [info@razi-foundation.com](mailto:info@razi-foundation.com)

گیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، جنب بالایشگاه نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حمرا)، خیابان قران، پلاک ۲۷، کد پستی ۳۷۵۳۱۴۵۱۱۴ تلفن ۰۲۱)۴۹۷۲۲ و ۴۶۸۴۱۱۲۱

آدرس شرکت: تهران، شهر جدید پردیس، چهارراه خورشید، جنب استخر دلفین، ورزشگاه ماراک ستر

درخواست کننده: بهنام بابایی

نام نمونه: Sample Q2-30\*3.00

شرایط محیطی: دما: 25C رطوبت: 41٪ نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است

شماره صفحه: ۳ از ۵

گزارش نتایج آزمون	
شماره پیگیری:	۱۸۱۱۲-۱
تاریخ ارائه گزارش:	۱۳۹۷/۰۸/۱۰
شماره ویرایش:	*
پیوست:	ندارد
تاریخ دریافت نمونه:	۱۳۹۷/۰۸/۰۹
تاریخ تایید انجام:	۱۳۹۷/۰۸/۰۹
شماره نامه مشتری ۱:	
تاریخ نامه مشتری:	

**RAZI**

فونمی پایه سلامت بین المللی

ISO/IEC 17025 (2005)

Analitice /ILAC

No: AAC.A.00223

مکان آزمایشگاه معتبر

اداره استاندارد استان تهران

- گریهت پایه سلامت سال 17/3048

تاییده ها:

شرکت فولاد مبارکه


شرکت سایکو

شرکت سازه گستر سایبا

شرکت نفت و گاز پارس

مدیر فنی آزمایشگاه های فلزی

ستار نصیری



100 μm

شکل 1: مشاهده ساختار استنتی (V) به همراه نواحی دوقلوبی در زمینه.

بزرگنمایی X200  
محلول ایچ: کلسیروزنا

بنیاد علوم کاربردی رازی  
مدیر علمی آزمایشگاه ها  
روشنی مبین

واحد آزمونگاه

**minitubes 7, av. du Grand-Chatelier - GRENOBLE FRANCE**

Numéro de lot à rappeler en cas de réclamation

01005224 1105951041 1A

Matière : *INERMAL 6000* N° coulée : *02356*

ø int : ..... ø ext : *2100* Ep. : *0.35*

Poids : ..... *18,680 kg* Métrage : .....

تلفن: ۰۲۱)۴۶۸۱۱۲۱ و ۰۲۱)۴۶۸۱۱۲۲

کد پستی: ۴۷۵۳۱۴۸۱۱۴

تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار شهید قاسم امیری خیابان فرزان، پلاک ۲۷

درخواست کننده: بهنام بابایی

آدرس شرکت: تهران، شهر جدید پردیس، چهارراه خورشید، جنب استخر دلفین، فروتنگاه مارال ستر

نام نمونه: INCONEL 600

شرایط محیط	دما: 25C	رطوبت: ٪۲۱	نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است	شماره صفحه: ۲	از: ۳
------------	----------	------------	-------------------------------------	---------------	-------

گزارش نتایج آزمون	
شماره پیگیری	۲۷۸۵۹-۱
تاریخ ارائه گزارش	۱۳۹۷/۰۸/۱۱
شماره ویرایش	۰
پیوست	
تاریخ دریافت نمونه	۱۳۹۷/۰۸/۱۰
تاریخ تایید انجام	۱۳۹۷/۰۸/۱۰
شماره نامه مشتری	
تاریخ نامه مشتری	

### آزمون فشار ترکیدگی

مرجع آزمون: درخواست مشتری

نتیجه آزمون:

فشار ترکیدگی نمونه بیش از 980 bar می باشد.



ANALYTICA

Accreditation Certificate

No AAC.A.00223

آزمایشگاه معتبر

اعلام استاندارد استن تهران

کمیته ملی تأیید صلاحیت شماره T73048

تأییدیه ملی

شرکت فولاد مبارکه

شرکت سائکو

شرکت سازه گستر سایا

شرکت هفت و گل پارس

مدیر فنی آزمایشگاه عملگر

جواد باقری



Razi/Applied Science/Foundation Razi/Applied Science/Foundation Razi/Applied Science/Foundation Razi/Applied Science/Foundation

- گزارش هلی این بنیل بدون حروف برجسته و هووگرم فکد اعتبار است
- کلیه گزارش ها توسط خط پایانی بسته شده است.
- این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد.
- باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد
- نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است.
- نتایج فوق تنها امکان پذیر خواهد بود.
- تکثیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود.

تلفن: ۰۲۱) ۴۴۸۱۱۲۱ و ۰۲۱) ۴۷۷۲۳ (۲۱) شماره: ۴۷۵۲۴۵۱۴ کد پستی: ۲۷ تهران: خیابان فرمان، پلاک ۲۷ درخواست کننده: بهنام بابایی آدرس شرکت: تهران، شهر جدید پرند، چهارراه خورشید، جنب استخر دلفین، فروشگاه مارال ستر نام نمونه: INCONEL 600 شرایط محیطی: دما: رطوبت: نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است

شماره پیگیری	شماره پیگیری
۲۲۸۵۹-۱	۲۲۸۵۹-۱
ریخ ارائه گزارش	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
شماره ویزایش	۰
بوست	
ریخ دریافت نمونه	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
ریخ تأیید انجام	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
شماره نامه مشتری	
ریخ نامه مشتری	



R.A.Z.I. FOUNDATION  
ISO/IEC 17025 (2005)

Analitica

Accreditation Certificate

No. AAC. A. 00223

آزمایشگاه همکار

لاراه استاندارد استان تهران

کمیسیون ملی تأیید صلاحیت شماره T13048

تألیفیه هـ


شرکت فولاد مبارکه

شرکت ساجکو

شرکت سازه گستر سابقا

شرکت نفت و گاز پارس

مدیر فنی آزمایشگاه همکار  
جواد باقوری



Razi Applied Science Foundation, Razi Applied Science Foundation, Razi Applied Science Foundation, Razi Applied Science Foundation

- گزارش ملی این بنیاد بدون حروف برجسته و هووگرم فقد اعتبار است
- باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد
- کلیه گزارش ها توسط خط پایانی بسته شده است.
- این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد.
- تکثیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود.



کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حصار)، خیابان فرمان، پلاک ۲۷، کد پستی ۳۷۵۳۱۴۵۱۱۴، تلکس ۰۲۱)۴۹۷۲۲۵۶۴۱۱۲۱

درخواست کننده: بهنام باهلی  
آدرس شرکت: تهران، شهر جدید پردیس، چهارراه خورشید، جنب استخر دلفین، فروشگاه، مارال ستر

نام نمونه: Q2.30\*3.00

شماره صفحه:	۴	از	۵
شرایط محیطی:	دمه	25C	رطوبت: 7/41
نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است			

گزارش نتایج آزمون	
شماره پیگیری:	۱۸۱۲۳-۱
تاریخ ارائه گزارش:	۱۳۹۷/۰۸/۱۰
شماره ویرایش:	*
بیوست:	نادر
تاریخ دریافت نمونه:	۱۳۹۷/۰۸/۰۹
تاریخ تایید انجام:	۱۳۹۷/۰۸/۰۹
شماره زنده مشتری:	
تاریخ نامه مشتری:	

ANALITICA

گروهی پایه صلاحیت بین المللی  
ISO/IEC 17025 (2005)


Analitica /ILAC  
No: ILAC A00223

ساز آزمایشگاه هتاک  
اداره استاندارد استان تهران  
- گزینشده زیر صلاحیت سال 1398

تاییدیه ها:

شرکت فولاد مبارکه  
شرکت سایکو  
شرکت سازه گستر سایپا  
شرکت نفت و گاز پارس

مدیر فنی آزمایشگاه های فلزی  
ستار نصیری



شکل 2: همان ساختار در بزرگمایی بالاتر.

بزرگمایی X500

محلول آج: کلپسوزیا

ایزولاسیون  
بنیاد علوم کاربردی رازی  
مدیر علمی آزمایشگاه ها  
و تجهیزات پیشرفته

واحد آزمایشگاه

« باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد. » این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قلمبه آزمون شمش ندارد. « نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. » تکثیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود. « گزارش های این بنیاد بدون هوادگرام فاقد اعتبار است. » کلیه گزارشات توسط خط پایانی بسته شده است.

به نام خداوند بخشنده مهربان

Website: [www.razi-foundation.com](http://www.razi-foundation.com)  
Email: [info@razi-foundation.com](mailto:info@razi-foundation.com)

### بنیاد علوم کاربردی رازی



کيلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حصار)، خیابان فرمان، پلاک ۳۷، پستی ۳۷۵۳۱۴۵۱۱۴، تلفنکس ۰۲۱)۴۹۷۲۲۶۲۶۸۴۱۱۲۱

درخواست کننده: بهنام باایی

آدرس شرکت: تهران، شهر جدید پردیس، چهارراه خورشید، جنب استخر فلین، فروشگاه مارال ستر

نام نمونه: Sample Q2.30\*3.00

شماره صفحه:	۱ از ۵
نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است	
رطوبت:	
دما:	
شرایط محیطی:	

گزارش نتایج آزمون	
شماره پیگیری:	۱۸۱۱۲-۱
تاریخ ارائه گزارش:	۱۳۹۷/۰۸/۱۰
شماره ویرایش:	*
پیوست:	
تاریخ دریافت نمونه:	۱۳۹۷/۰۸/۰۹
تاریخ تایید انجام:	۱۳۹۷/۰۸/۰۹
شماره نامه مشتری:	
تاریخ نامه مشتری:	




کمیسیون ملی مصلحت من العظمی  
ISO/IEC 17025 (2005)  
Analytica ILAC  
No: AACLA00223

م. آزمایشگاه معتبر  
اندره استاندارد استان تهران  
- گریهتف ۰۲۱ صلاحیت شماره T/3048

تایمده ها:  
شرکت فولاد مبارکه  
شرکت سایکو  
شرکت سازه گستر سایا  
شرکت نفت و گاز پارس

مدیر فنی آزمایشگاه، هادی نلری  
مسار تصویر

دکتر سیمین نوری  
مدیر علمی آزمایشگاه، ما  
رها عیوضی سینی  
واحد آزه پگاه



«باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد.» این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد. «نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است.» تکثیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود. «گزارش های این بنیاد بدون هوادگرام فاقد اعتبار است.» کلیه گزارشات توسط خط پایانی بسته شده است.



# بنیاد علوم کاربردی رازی



Website: [www.razi-foundation.com](http://www.razi-foundation.com)  
Email: [info@razi-foundation.com](mailto:info@razi-foundation.com)

کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی شهر قدس (سروچه حصار)، خیابان قران، پلاک ۱۲۷ کد پستی ۳۷۵۲۱۴۵۱۱۴، تلفن ۰۲۱)۴۹۷۲۳۲ و ۴۶۸۴۱۱۲۱

درخواست کننده: بهنام بابایی

آدرس شرکت: تهران، شهر جدید پردیس، چهارراه خورشید، جنب استخر ولبلی، فروشگاه مارال ستر

نام نمونه: Sample Q2.30\*3.00

شرایط محیطی:	دما:	25C	رطوبت:	٪۴۱	نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است	شماره صفحه:	۲ از ۵
--------------	------	-----	--------	-----	-------------------------------------	-------------	--------

گزارش نتایج آزمون	
شماره پیگیری:	۱۸۱۱۲-۱
تاریخ ارائه گزارش:	۱۳۹۷/۰۸/۱۰
شماره ویرایش:	۰
پیوست:	ندارد
تاریخ دریافت نمونه:	۱۳۹۷/۰۸/۰۹
تاریخ تایید انجام:	۱۳۹۷/۰۸/۰۹
شماره نامه مشتری:	
تاریخ نامه مشتری:	

## آزمون متالوگرافی

استانداردهای مرجع: آماده سازی نمونه های متالوگرافی (ASTM E3-11)، میکروچقانات و الیازها (ASTM E407-07)، تهیه تصاویر متالوگرافی (ASTM E883-11).  
مقطع مورد بررسی: مقطع کامل نمونه (عرضی).

ساختار میکروسکوپی بعد از اراج

ساختار آستنیتی (۷) به همراه نواحی دولونی در زمینه.

سایر موارد:

نمونه فوق بدون درز (Seamless) می باشد.

تصاویر میکروسکوپی مقطع مورد بررسی در شکل 1 الی 2 نشان داده شده است.

آزمایشگاه

تولیدی و خدمات مهندسی

ISO/IEC 17025 (2005)

Analytica /ILAC

No : AACAA00223

آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه استاندارد تهران

گرمخانه و خدمات نساجی 173048

تایمپه ها:

شرکت فولاد مبارکه


شرکت سایکو

شرکت سازه گستر سایا

شرکت نفت و گاز پارس

مدیر فنی آزمایشگاه های فلزی

ستار نصیری



باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد. این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. تکثیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود. گزارش های این بنیاد بدون هوادگرام فاقد اعتبار است. کلیه گزارشات توسط خط پایانی بسته شده است.

به نام خداوند بخشنده مهربان

Website: [www.razi-foundation.com](http://www.razi-foundation.com)

Email: [info@razi-foundation.com](mailto:info@razi-foundation.com)

## بنیاد علوم کاربردی رازی



### گزارش نتایج آزمون

شماره پیگیری:	۱۸۱۱۲-۱
تاریخ ارائه گزارش:	۱۳۹۷/۰۸/۱۰
شماره ویرایش:	*
پیوست:	
تاریخ دریافت نمونه:	۱۳۹۷/۰۸/۰۹
تاریخ تأیید انجام:	۱۳۹۷/۰۸/۰۹
شماره نامه مشتری:	
تاریخ نامه مشتری:	

گلبومر ۲۱ جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حصار)، خیابان فرمان، پلاک ۲۷، کد پستی ۳۷۵۳۱۴۵۱۱۴، تلفنکس ۰۲۱)۴۹۷۳۲۳ و ۴۶۸۴۱۱۲۱

درخواست کننده: بهنام بابایی

آدرس شرکت: تهران، شهر جدید پردیس، چهارراه خورشید، جنب استخر دلفین، فروشگاه مارال ستر

نام نمونه: Sample Q2 30\*3.00

شماره صفحه:	۵	از	۵
شرایط محیطی:	دما: 25C	رطوبت:	73%
نمونه گوری توسط مشتری انجام شده است			

### نتیجه آزمون ICP:

غلظت عناصر نمونه ارسالی به شرح جدول زیر است.

عناصر	درصد وزنی	عناصر	درصد وزنی	عناصر	درصد وزنی	عناصر	درصد وزنی
Ag	<0.001	Al	0.13	As	<0.001	B	<0.001
Ba	<0.001	Bi	<0.001	Ca	<0.001	Cd	<0.001
Co	0.057	Cr	15.89	Cu	0.02	Fe	8.87
Ga	<0.001	In	<0.001	K	<0.001	Li	<0.001
Mg	<0.001	Mn	0.20	Mo	<0.001	Zn	<0.001
Ni	74.31	P	<0.001	Pb	<0.001	Sb	<0.001
Si	0.29	Sr	<0.001	Sn	<0.001	Ti	0.167
Tl	<0.001	V	<0.001	C	0.060	S	0.0028

با توجه به آنالیز شیمیایی فوق نمونه ارسالی از لحاظ عناصر اندازه گیری شده با استاندارد آمریکایی (UNS alloy 600 (N 06600) با ترکیب شیمیایی زیر مطابقت دارد.

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Fe
Min	*	*	*	-	*	14.0	*	*	6.0
Max	0.15	0.50	1.00	-	0.015	17.0	≥72	0.50	100

آزمایشگاه

کمیته تأیید صلاحیت بین المللی  
ISO/IEC 17025 (2005)

Analitica /LAC  
No: AACAA00223

س آزمایشگاه معتبر

اداره استاندارد استان تهران

تیرماه ۱۳۹۷، تاریخ صلاحیت: ۷/۲۰/۹۸

تأییدیه ها:

شرکت فولاد مبارکه

شرکت سایکو

شرکت سازه گستر سایبا

شرکت نفت و گاز پارس

مدیر فنی آزمایشگاه شیمی

محسن کمالی فر

بنیاد علوم کاربردی رازی

کمیته آزمون‌ها  
و تخصص‌ها

واحد آزمون‌ها



تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱-۱۵:۴۶  
شماره صورت حساب: ۲۳۵۸۵

### صورت حساب فروش کالا و خدمات

#### مشخصات فروشنده

شناسه ملی: ۱۰۱۸۷۰۰۳۰۲۴  
شماره ثبت / شماره ملی: ۷۲۵  
شماره تلفن / نامبر: ۰۲۱۴۶۸۴۱۱۲۱ و ۰۲۱۴۹۷۳۳

شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۴۱۳۳۴۱۶۳

نشانی حقیقی / حقوقی: بنیاد علوم کاربردی رازی  
نشانی کامل: کیلومتر ۲۱ جاده قدیم کرج - جنب پالایشگاه نفت پارس - ورودی سرخ حمل - خیابان قرنان (موجان) - پلاک ۲۷

کد پستی ۱۰ رفسی: ۳۷۵۲۱۴۱۶۳۷

#### مشخصات خریدار

شماره ثبت: ۰۰۷۲۲۷۸۹۵۱ : شناسه ملی  
شماره مشتری: ۰۹۱۲۲۰۱۱۲۲۵  
شماره پیکری: ۲۴۸۵۹

شماره اقتصادی:

نشانی کامل: تهران، شهر جدید پردیس، چهارراه خورشید، جنب استخر دلفین، فروشگاه مارال سنتر

موضوع:

عطف به شماره نامه:

کد پستی ۱۰ رفسی: ۰

#### مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

مبلغ کل به علاوه عوارض و مالیات ارزش افزوده (ریال)	عوارض و مالیات ارزش افزوده (ریال)	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	مبلغ تخفیف (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ واحد (ریال)	واحد اندازه گیری	مقدار واحد	شرح کالا یا خدمت	کد کالا	ردیف
۹,۵۹۲,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	عدد	۱	شوخ کالا یا خدمت		۱
۵۶۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	عدد	۱	فشارترکیدی از ۱۰۰ تا ۶۵۱ بار		۲
۵۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	عدد	۱	اندازه گیری ابعادی		۳
۱۰,۷۰۳,۸۰۰	۸۸۳,۸۰۰	۹,۸۲۰,۰۰۰	۰	۹,۸۲۰,۰۰۰				آماده سازی فشار		
جمع کل										

محل ارسال: بنیاد

شرایط و نحوه فروش: نقدی

توجه: آرا نه صورت حساب الزاما به منزله پرداخت وجه نمی باشد.  
خواهشمند است هزینه انجام آزمون ها صرفا از طریق صدور چک و یا واریز به حساب بانک پارسیان به نام بنیاد علوم کاربردی رازی به شماره حساب ۴۷۰۰۰۸۹۲۵۵۳۶۰۲ و شماره شبا IR۹۹۲۰۵۴۰۱۰۹۱۴۷۰۰۰۸۹۲۵۵۳۶۰۲ و واریز نمایید.  
و یا به حساب جام بانک ملت به شماره حساب ۴۷۹۰۱۷۱۳۷۱ و شماره شبا ۴۷۹۰۱۷۱۳۷۱ و شماره حساب ۴۷۹۰۱۷۱۳۷۱ و شماره شبا ۴۷۹۰۱۷۱۳۷۱ و واریز نمایید.



مهر و امضای خریدار

